

Sto homlokzatfestékek

Az Airless alkalmazás javasolt beállításai

Homlokzat



Homlokzatbevonatok

Homlokzatfestékek



Legyen szó nagy felületi teljesítményről, nagy sebességről, vagy tökéletes eredményről, az Airless szórásos eljárásnak számos előnye van. Röviden: az Airless szórásos felhordással a homlokzatok bevonása hatékonyabb, a végeredmény biztonságosabb.

Az Airless alkalmazás optimális végeredményéhez nem csak a termékre szabott fújási nyomás a döntő, hanem például a fúvókaméret és a szűrő megfelelő megválasztása is.

További információk a feldolgozásról: Egyszerűen olvassa be a QR-kódokat, vagy nézze meg az alkalmazástechnikai filmeket a YouTube-csatornán



StoColor Dryonic® -
Airless szórásos eljárás



Alkalmazástechnikai film
StoColor Dryonic® M -
Airless szórásos eljárás



Homlokzatfestékek

	Hígítás	Elérhető kiszérés	Áthengerléssel durva felületeken, pl. B. ásványi és szerves vakolatok			Áthengerelés nélkül a sima alapfelületeken, pl. HPL, Aluco- bond®, trapézlemez	
			Fúvókaméret inches ^{1,2}	Ajánlott fúvókák ^{1,2}	Nyomás kb. bar. ²	Ajánlott fúvókák ^{1,2}	nyomás kb. bar ²
StoColor Dryonic®	Hígítatlan	15 l vödör, 120-l-EWF	0,017–0,021	Wagner HEA ProTip (pl. TradeTip 3 fúvóka)	100	pl. FineFinish Fúvóka: 515	100–120
StoColor Dryonic® G	Hígítatlan	15 l vödör, 120-l-EWF	0,017–0,021	Wagner HEA ProTip (pl. TradeTip 3 fúvóka)	100–130	pl. FineFinish Fúvóka: 515	100–120
StoColor Dryonic® S	Hígítatlan	15-l-vödör	0,017–0,021	Wagner HEA ProTip (pl. TradeTip 3 fúvóka)	100–130	pl. FineFinish Fúvóka: 515	100–120
StoColor Dryonic® Wood	Hígítatlan	15-l-vödör	0,012–0,017	Wagner HEA ProTip, Fine Finish (pl. TradeTip 3 fúvóka)	100–130		
StoColor Dryonic® M	Hígítatlan	15-l-vödör	0,012–0,019	Wagner HEA ProTip, Fine Finish (pl. TradeTip 3 fúvóka)	110–150	pl. FineFinish Fúvóka: 515	100–120
StoColor Lotusan AimS®	Max. 3 %	15-l-vödör	0,017–0,021	Wagner HEA ProTip (pl. TradeTip 3 fúvóka)	100–130		
Lotusan®/G	Max. 3 %	12,5 l vödör, 120-l-EWF	0,017–0,021	Wagner HEA ProTip (pl. TradeTip 3 fúvóka)	100–130		
StoColor X-black	Max. 3 %	15 l vödör, 120-l-EWF	0,017–0,025	Wagner HEA ProTip, Standard (pl. TradeTip 3 fúvóka)	80–100		
StoColor Photosan	Max. 3 %	15 l vödör, 120-l-EWF	0,017–0,025	Wagner HEA ProTip, Standard (pl. TradeTip 3 fúvóka)	100–130		
StoColor Silco/G	Max. 3 %	15 l vödör, 120-l-EWF	0,019–0,021	Wagner HEA ProTip (pl. TradeTip 3 fúvóka)	100–130		
StoColor Silcocryl	Max. 3 %	15-l-vödör	0,019–0,025	Wagner HEA ProTip, Standard (pl. TradeTip 3 fúvóka)	100–130		
StoColor Solical	Max. 3 %	15-l-vödör	0,019–0,021	Wagner HEA ProTip (pl. TradeTip 3 fúvóka)	100		
StoColor Top	Max. 3 %	15-l-vödör	0,017–0,021	Wagner HEA ProTip (pl. TradeTip 3 fúvóka)	80–100		
StoColor Maxicryl	Max. 3 %	12,5 l vödör, 120-l-EWF	0,017–0,025	Wagner HEA ProTip, Standard (pl. TradeTip 3 fúvóka)	80–120		
StoColor Royal	Max. 3 %	15-l-vödör	0,017–0,025	Wagner HEA ProTip, Standard (pl. TradeTip 3 fúvóka)	80–100		
StoColor Jumbosil	Max. 3 %	15 l vödör, 120-l-EWF	0,019–0,021	Wagner HEA ProTip (pl. TradeTip 3 fúvóka)	100–120		
StoColor Crylan	Max. 3 %	15 l vödör, 120-l-EWF	0,019–0,025	Wagner HEA ProTip, Standard (pl. TradeTip 3 fúvóka)	110–140		
StoColor Lastic	Max. 3 %	15-l-vödör	0,025–0,031	Wagner (pl. TradeTip 3 fúvóka)	120–150		
StoColor Silco Variant	Max. 3 %	15 l vödör, 120-l-EWF	0,017–0,021	Wagner HEA ProTip (pl. TradeTip 3 fúvóka)	100–120		
StoColor Silco Elast	Max. 3 %	12,5 l vödör, 120-l-EWF	0,025–0,031	Wagner (pl. TradeTip 3 fúvóka)	120–150		
StoColor Sil	Max. 3 %	15 l vödör, 120-l-EWF	0,023–0,027	Wagner (pl. TradeTip 3 fúvóka)	120–140		

EWF = eldobható hordó MA = szűrő

Tudnivalók

A készüléktípus kiválasztása a terület méretétől, a gép fúvókaméretétől és mennyiségétől függ.
Ajánlott pisztoly szűrő - nem dugattyús: 50 MA 0,31 mm (az alkalmazás a fent említett ellenőrzésre vonatkozik).
Figyelembe kell venni a gépgyártó vonatkozó információit.
A felsorolt festékek temperált szórással lehetségesek.

¹A fúvókákra vonatkozó ajánlások fizikai és anyagfüggők.

²A megadott anyagok Wagner gépekre vonatkoznak. Más gép gyártónál eltérések lehetségesek.

A megadott értékek nem garantálják a tökéletes végeredményt, minden esetben figyelembe kell venni az adott épület feltételeit és körülményeit.



Alapvető ajánlások

- A kis szemcseméretű (0,3 mm / 300 mikron) termékekhez dugattyús vagy membrános airless készülékek ajánlottak.
- Ennél nagyobb szemcseméretű (vagy szálerősített) anyaghoz csigás szállítószivattyúk alkalmasak.
- Természetesen más fúvókák vagy berendezések is használhatók, ezeknek a beállításait a gyártókkal kell egyeztetni (WAGNER, Graco, Inotec, Strobl, Monster, TITAN, PFT, Giema stb.).
- A felsorolt homlokzatfestékekkel kapcsolatos kiegészítő információk a vonatkozó műszaki adatlapokon találhatóak.

Homlokzatfestékek perisztaltikus és csigás szivattyúval történő feldolgozáshoz

	Hígítási arány	Kiszerezés	Berendezés	Fúvókaméret mm-ben: ^{1,2}	Fúvókaméret inch-ben: ^{1,2}	Gép teljesítménye/nyomása bar-ban: ²
StoColor Silco Fill	hígítatlan	25 kg-os vödör	PlastCoat 1030	4	–	1–2 / kb. 10
StoColor Solical Fill	hígítatlan	25 kg-os vödör	PlastCoat 1030	4	–	1–2 / kb. 10
StoColor S fein	hígítatlan	25 kg-os vödör	PlastCoat 1030	4	–	1/ kb. 5-10
StoColor S grob	hígítatlan	25 kg-os vödör	PlastCoat 1030	4	–	1–3 / kb. 10
StoColor Lastic	hígítatlan	15 l-es vödör	PlastCoat HP 30	–	0,043 – 0,045	10/ kb. 110
StoColor Poro Fill	hígítatlan	25 kg-os vödör	PlastCoat 1030	4	–	1–2 / kb. 5
StoColor Fibrasil	hígítatlan	10 l-es vödör 15 l-es vödör	PlastCoat 1030	4	–	2/ kb. 10
StoColor Silco Elast	hígítatlan	15 l-es vödör	PlastCoat HP 30	–	0,043 – 0,045	10/ kb. 90

Megjegyzés

A gépgyártó vonatkozó előírásait be kell tartani.

A táblázatban szereplő ajánlások a WAGNER PlastCoat HP 30 és a WAGNER PlastCoat 1030 csigaszivattyús gépekkel, finomvakolat-szórófejjel végzett tesztek eredményein alapulnak.

A WAGNER PlastCoat 1030 akár 6 mm szemcseméretű anyagokat is képes feldolgozni, szabványos szórófejjel és például 4-es fúvókával.

A WAGNER PlastCoat HP 30 legfeljebb 0,3 mm-es szemcseméretig használható, például AG 19 típusú Airless pisztollyal és 543-as fúvókával.

Sto Építőanyag Kft.

H-2330 Dunaharaszti
Jedlik Ányos u. 17.
Magyarország
Nyitvatartás: H-Cs.: 7:30-16:00, P.: 7:30-13:00

Műszaki Információk

Telefon +36 24 510 210
Email: info.hu@sto.com
www.stohomlokzat.hu
www.sto.hu



¹A fúvókákra vonatkozó ajánlások az adott felülettől és anyagtól függenek.

²A megadott adatok a WAGNER gyártóra vonatkoznak. Más gyártóknál eltérések lehetségesek.

Minden adat tájékoztató jellegű, az értékeket az adott felhasználási területhez igazítani lehet vagy szükséges.