
TECNOBOARD Vivo® System

KERÁMIAROST ERŐSÍTETT SZERELT
GIPSZ VÁLASZFAL RENDSZER

CE



ALBA GIPS
az ökotudatos építésért

A TECNOBOARD Vivo® System

A **TECNOBOARD** olyan fedett terekben használatos önhordó, szerelt építési rendszer, mely ideális választás térelhatároló-, lakáselválasztó-, magas- és előtétfalak valamint sík álmennyezetek építéséhez kiemelkedő tűz-, hanggátlást biztosítva. A rendszer alapja az élein nútféderes kialakítású, kerámiarostokkal erősített gipszlap, melynek szerelése horganyzott acél profilvázra törénik. A lapok felülete tökéletesen sík, ami csak egy vékony glett réteget igényel, bandázsolni nem kell. A **TECNOBOARD** egyesíti a hagyományos falazott válaszfalak és a szerelt gipszkarton szerkezetek előnyeit, továbbá számos pozitív tulajdonsággal bír. A rendszer felépítéséből adódóan száraz technológiának minősül, kivitelezése gyors és egyszerű (oldalanként csak egy réteg **TECNOBOARD** lap szükséges), állékonysága a falazott szerkezetekkel vetekszik. A gipszkartonnal szemben az építkezés korábbi szakaszában beépíthető. A gépészeti szerelvények elhelyezésére akusztikai és tűzvédelmi szempontból is megnyugtató megoldást kínál. Megfelelő rögzítőelem alkalmazásával a szerkezet nagy súlyokkal terhelhető erősített borda használata nélkül ellentétben a gipszkarton szerkezetekkel. A **TECNOBOARD** rendszer úgy került kialakításra, hogy beépítése a lehető legegyszerűbb, leggyorsabb és legésszerűbb módon lehessen megvalósítani.

Miért érdemes ezt használnia?



Rendkívüli tűzbiztosság: **A1 (nem éghető)** éghetőségi osztályba tartozó építési rendszer. A tűzállóság **45-180 percig** garantált szerkezetváltozattól függően. Ez a jellemző teszi a **TECNOBOARD** rendszert kétséget kizáróan elsőrangúvá minden más szárazépítészeti rendszerrel szemben. A **TECNOBOARD** lemezeken kívül egyetlen más falrendszer sem egyesíti magában az éghetetlenség és a tűzállóság előnyét a gazdaságossággal.



Kivételes hangszigetelő tulajdonság: A rendszer tervezésekor különös figyelmet fordítottunk a kíváló hanggátlási értékek biztosítására, melyet egyszerűsége, kombinálhatósága és az optimális elemkialakítás tesz kiemelkedő akusztikai rendszerré. A gipszrost lap már sűrűsége által is kiváló hangszigetelő. **A TECNOBOARD** rendszer elemeinek összehangolt karakterisztikája teszi lehetővé akár a **41 dB**-től **66 dB**-ig terjedő hangcsillapítást.



Lehetőség a teljes vízhatlanság elérésére: A **TECNOBOARD** az egyetlen olyan szárazépítészeti rendszer, amely **teljes keresztmetszetében impregnált** ezáltal olyan problémás helyeken is használható, ahol eredendően magasabb, vagy előre láthatóan magasabb lesz a nedvességtartalom az átlagosnál (pl.: fürdőszoba). A padlóval érintkező, vízálló változatból készülő első sor hatékony védelmet nyújt a felszívódó nedvesség és egy kisebb elázás (pl.: csőtörés) ellen.



Szilárdság, ütésállóság: A **TECNOBOARD** rendszerből készült szerkezetek figyelemre méltó tömörség jellemzi, mely már ujjal való kopogtatással egyértelműen érzékelhető. Az elemek gyártására használt kiváló minőségű gipsz és a kerámiarostokkal történő megerősítés **jelentős szilárdságot és ütésállóságot** kölcsönöz a szerkezetnek. A különösen tömör szerkezet miatt a **TECNOBOARD** rendszerből épített falak felületén bárhol elhelyezhetők rögzítések.



Terhelhetőség: A válaszfalak a **TECNOBOARD** lapok tömörsége által kiválóan alkalmas könnyű, közepes és nehéz konzolterhek rögzítésre. Nagyobb súlyok felfüggesztéséhez a horgony tiplit ajánljuk, melyek teherbírása elérheti a **60 kg**-ot erősített borda használata nélkül. A különösen tömör szerkezet miatt a **TECNOBOARD** falak **teljes felületükön** alkalmasak tárgyak, nagy terhek felfüggesztésére (pl.: konyhaszekrény, kazán, stb.).



Környezetbarát: A **természetes ásványi gipszet** külszíni fejtéssel termelik ki, a lehető legkisebb környezetterheléssel, hiszen a gyár a gipszbánya mellé épült. A feldolgozás során a gipsz **semmilyen vegyi adalékanyagot nem kap**, tisztán kerül forgalomba. Ez a tisztaság jellemzi az összes **ALBAGIPS** terméket. A gipsz **kiváló páradiffúziós képessége** miatt képes szabályozni az élettér nedvességtartalmát, javítva a hőérzetet, ezáltal csökkenti a fűtésigényt.



Esztétika: A belső terek harmonikus, esztétikus megjelenése elengedhetetlenül fontos, hiszen mindennapi életünk egyik meghatározó, megkerülhetetlen részét képezik. Látjuk, használjuk ezeket a helyiségeket, ezáltal hatással vannak a komfortérzetünkre. Ez vonatkozik a válaszfalak felületi megjelenésére is. A kerámia minőségű gipsz lapok **tökéletesen sík felülete** páratlan esztétikai hatást biztosít.

ETA
European Organisation for Technical Assessment

ETA 12/0366


A TECNOBOARD „Vivo® System” belső szerelt válaszfal rendszer Európai Műszaki Engedéllyel rendelkezik, az Európai Unióban forgalomba hozható és beépthető.

Vízálló változat




Minden **TECNOBOARD** elem kapható vízálló változatban is, amely zöldeskék színű, a standard alapváltozattól való könnyű megkülönböztetés érdekében. A vízálló adalékanyag hozzáadásával készülő speciális alapanyag keverék teszi különösen alkalmassá a panelt nedves helyiségekben való felhasználásra. A vízálló **TECNOBOARD** elemek használata az alábbi esetekben ajánlott:

1. a padlóval érintkező első panelsor esetén
2. fürdőszoba, konyha, pince, alagsor, garázs

vízfelvétel(1) **2,5%**




Műszaki adatok

Leírás	előre gyártott kerámiarostokkal megerősített gipsz panel a széleken nútféderes kialakítással	
		 **TB60**  **TB70**
Méret	1200 x 600 x 25 mm	1200 x 700 x 25 mm
Súly	25 kg / m² ± 5%	25 kg / m² ± 5%
Standard kiszerelés(2) Hővédő polietilénben	48 lap raklaponként-34,56m²/raklap csomagonkénti súly: 864 kg ± 5%	48 lap raklaponként - 40,32m²/raklap csomagonkénti súly: 1008 kg ± 5%
Alkalmazás	belső tér és lakáselválasztó falakhoz, előtét falakhoz, sík álmennyezetekhez	
Tűzállóság	45 - 180 perc	45 - 180 perc
Éghetőségi osztály	A1 osztály - az MSZ EN 15293 normatíva szerint	
Hőszigetelés	K = 0,52 W / m²k 50 mm kőzetgyapot borítású, 125 mm vastag falnál	
Hangszigetelés	41 dB - 65 dB hangszigetelés elérhető válaszfalaknál	
Ütésállóság EAD (korábban ETAG 003) szerinti besorolás	Dinamikus terheléssel szembeni ellenállóképesség ISO 7892, ISO/DIS 7893 szabvány alapján puha ütőterhelés (50 kg-os zsák) III. 300 Nm / kemény ütőterhelés (1 kg-os acélgolyó) IV. 10 Nm	

Szükséges anyagmennyiségek 1 m² fal elkészítéséhez(3)(4)

Kód		falhoz	előtét falhoz
TB70 / TB60	tecnoboard 25 mm széles (700 x 1200 / 600 x 1200)	2,00 m²	1,00 m²
U5040	vízszintes profil („UW” profil)	0,67 fm	0,67 fm
M4950	függőleges profil („CW” profil)	2,20 fm	2,20 fm
L1718	indító profil („L” profil)	0,67 fm	0,34 fm
NB5002	profil szélességű kétoldalú öntapadó hangcsillapító szalag a vízszintes profilokhoz	0,67 fm	0,67 fm
NM5002	2 cm széles egyoldalú öntapadó hangcsillapító szalag a profil oldalára	4,70 fm	2,35 fm
PT	**ALBA PT3 COLL** ragasztó gipsz	1,00 kg	0,50 kg
FIX	**ALBA HS35** glettelő gipsz	0,60 kg	0,30 kg
V3595	önfúró „tex” csavar az indító profil rögzítéséhez	1,60 db	0,80 db
V3545	45 mm hosszú lemezcsavar	17,00 db	9,00 db
TP640	6 x 40 mm-es beütő dűbel (ereszték fúráshoz)	0,90 db	0,90 db

Veszteség nélkül elérhető standard magasság



(1) 24 órás alámerítő próba után.









(2) Kérésre eltérő mennyiségű kiszerelésben is.

(3) Mennyiségek 300x300 cm-es, 60 cm tengely távolságú alapszerkezetes falra kalkulálva.


(4) A mennyiségek változhatnak a fal méretétől függően.


Termékeink CE minősítéssel rendelkeznek. A vizsgálati jegyzőkönyvekről bővebb felvilágosítást az ALBAGIPS Exim Kft. -től kérhet.

TECNOBOARD válaszfal rendszer

 **ALBA PT3 COLL HYDRO** gipsz alapú hydro ragasztó 25 kg-os zsák	 **ALBA PT3 COLL** gipsz alapú ragasztó 25 kg-os zsák	 **ALBA HS 35** gipsz alapú glett 25 kg-os zsák
 **UW 50 profil** vízszintes profil U50403 - U50404	 **UW 75 profil** vízszintes profil U75403 - U75404	 **UW 100 profil** vízszintes profil U100403 - U100404
 **CW 50 profil** függőleges profil M49503 - M49504	 **CW 75 profil** függőleges profil M74453 - M74504	 **CW 100 profil** függőleges profil M99503 - M99504
 **UD 28 profil** vezető sín U29303 - U29304	 **UD 39 profil** (1) vezető sín U39403 - U39404	 **CD 27 Profil** vázprofil C49273 - C49274
 **L1718 profil** indító profil L17183	 **OMEGA 38** (1) vázprofil OM84383 - OM84384	 **tűz és hanggátló konnektor modul** KK04001
 **akusztikai szalag** egy oldalon öntapadós 20 x 2 mm NM2002	 **akusztikai szalag** egy oldalon öntapadós 50 x 2 mm NM5002	 **akusztikai szalag** két oldalon öntapadós 50 x 2 mm NB5002


(2)





TECNOBOARD mennyezeti zárás













Méretezze az utolsó sor paneljeit úgy, hogy magasságát kb. 8 mm-rel lerövidíti. Töltse meg a rést PUR habbal az egész fal mentén. Távolítsa el a felesleges habot egy kissé befelé hajló vágással, majd simítsa PT3 ragasztóval. A ragasztó-feltöltést és a behelyezendő beágyazott hálót a födém síkjában egy tapétavágó késsel vágja át a PUR habig, az így keletkezett rést akril tömítéssel kell kitölteni. Tűzgátló kialakítás esetén a PUR hab helyett tűzgátló tömítőanyagot kell használni.



(1) Profil beszerezhetőségéről érdeklődjön!

(2) Az ajtónyílás kialakítás CW borda duplázással történik függetlenül a profilkiosztástól. A 60-as kiosztást az ajtónyílás feletti profillal követjük.

TECNOBOARD válaszfalak tulajdonságai

Tecnoboard falszerkezetek típusrajzai	Falszerkezetek névleges vastagsága		Szerkezeti jellemzők	Hanggátlás		Tűzállóság		
				Hanggátlás értéke	Tanúsító intézet szabvány jegyzőkönyv	Tűzvédelmi osztály	Tűzállóság értéke	Tanúsító intézet szabvány jegyzőkönyv
	**61 mm**	25 mm 36 mm	1 rtg tecnoboard lap Omega 36 vázprofil* *kőzetgyapot 20 mm 20 kg/m³	R_w = 52 dB(1) C (-1) C_{tr} (-6)	CSI S.p.A. MSZ EN ISO 140-3 MSZ EN ISO 717-1 n° 0071-A/DC/ACU/06	A1	-	-
	**61 mm + 61 mm**	25 mm 36 mm + 36 mm 25 mm	1 rtg tecnoboard lap Omega 36 vázprofil* *kőzetgyapot 20 mm 20 kg/m³ Omega 36 vázprofil* 1 rtg tecnoboard lap	R_w = 56 dB(1) C (-3) C_{tr} (-8)	CSI S.p.A. MSZ EN ISO 140-3 MSZ EN ISO 717-1 n° 0071-B/DC/ACU/06	A1	-	-
	**75 mm**	25 mm 50 mm	1 rtg tecnoboard lap CW 50 borda	R_w = 32 dB C (-) C_{tr} (-) R'_w = 31 dB C (-2) C_{tr} (-2)	analitika alapján '95 APSZIS BT. AK-114/2A/2017	A1	EI 45	LAPI S.p.A. MSZ EN 1364-1 n° 140/C/14-205FR
	**100 mm**	25 mm 25 mm 50 mm	1 rtg tecnoboard lap 1 rtg tecnoboard lap CW 50 borda	R_w = 37 dB C (-) C_{tr} (-)	analitika alapján	A1	EI 120	ISTITUTO GIORDANO MSZ EN 13501-2 n° 246756/3078FR
	**100 mm**	25 mm 50 mm 25 mm	1 rtg tecnoboard lap CW 50 borda 1 rtg tecnoboard lap	R_w = 41 dB(2) C (-2) C_{tr} (-5)	CSTB MSZ EN ISO 140-3 MSZ EN ISO 717-1 n° AC02-158	A1	-	-
	**100 mm**	25 mm 55 mm 25 mm	1 rtg tecnoboard lap CW 50 borda* 1 rtg tecnoboard lap *URSA Terra Plus 70Ph ásványgyapot 50 mm 22 kg/m³	R_w = 52 dB C (-2) C_{tr} (-5)	Zetalab MSZ EN ISO 10140-2 MSZ EN ISO 717-1 206-2017-IAP	A1	EI 90	CTICM 06-V-031
	**125 mm**	25 mm 75 mm 25 mm	1 rtg tecnoboard lap CW 75 borda 1 rtg tecnoboard lap	R_w = 45 dB(2) C (-2) C_{tr} (-5)	ISTEDIL MSZ EN ISO 140-3 MSZ EN ISO 717-1 n° 0375/2001	A1	EI 120(2)	ISTITUTO GIORDANO MSZ EN 13501-2 n° 252775/3111FR
	**125 mm**	25 mm 75 mm 25 mm	1 rtg tecnoboard lap CW 75 borda* 1 rtg tecnoboard lap *kőzetgyapot 60 mm 60 kg/m³	R_w = 57 dB(2) C (-2) C_{tr} (-6)	ISTITUTO GIORDANO MSZ EN ISO 140-3 MSZ EN ISO 717-1 n° 256226	A1	EI 180(2)	LAPI S.p.A. MSZ EN 1364-1 n° 48/C/10-87FR
	**125 mm**	25 mm 75 mm 25 mm	1 rtg tecnoboard lap CW 75 borda* 1 rtg tecnoboard lap *URSA TWF1 üveggyapot 75 mm 13 kg/m³	R'_w = 49 dB(2) C (-2) C_{tr} (-6)	'95 APSZIS BT. MSZ EN ISO 16283-1 MSZ EN ISO 717-1 AK-114/2B/217 AK-114/2B/2017	A1	EI 120(2)	LAPI S.p.A. MSZ EN 1364-1 n° 102/C/12-163FR
	**175 mm**	25 mm 25 mm 75 mm 25 mm 25 mm	1 rtg tecnoboard lap 1 rtg tecnoboard lap CW 75 borda 1 rtg tecnoboard lap 1 rtg tecnoboard lap			A1	EI 240	ISTITUTO GIORDANO EN 15254-3:2019 EN 15725:2010 n° 385404/4154FR
 (6)	**155 mm**	25 mm 50 mm 5 mm 50 mm 25 mm	1 rtg tecnoboard lap CW 50 borda* légrés CW 50 borda* 1 rtg tecnoboard lap *URSA TWF1 üveggyapot 50 mm 13 kg/m³	R'_w = 52 dB(3) C (-2) C_{tr} (-5)	Millei Zaj és Rezgésvédelmi Kft MSZ 15601-1:2007 n° 356A-A	A1	EI 120(4)	ISTITUTO GIORDANO MSZ EN 13501-2 n° 252775/3111FR
 (6)	**165 mm**	25 mm 50 mm 15 mm 50 mm 25 mm	1 rtg tecnoboard lap CW 50 borda* Légrés CW 50 borda* 1 rtg tecnoboard lap *URSA Terra Plus 70 Ph ásványgyapot 2*50 mm 22 kg/m³	R_w = 66 dB C (-3) C_{tr} (-8)	Zetalab MSZ EN ISO 10140-2 n° 207-2017-IAP	A1	EI 120	ISTITUTO GIORDANO MSZ EN 13501-2 n° 252775/3111FR
 (7)	**212,5 mm**	25 mm 75 mm 12,5 mm 75 mm 25 mm	1 rtgtecnoboard lap CW 75 borda* 1 rtg gipszkarton CW 75 borda* 1 rtg tecnoboard lap *URSA TWF1 üveggyapot 2*75 mm 13 kg/m³	R'_w = 55 dB(3) C (-2) C_{tr} (-7)	'95 APSZIS BT. MSZ EN ISO 140-3 MSZ EN ISO 717-1 AK-114/2D/2017	A1	EI 120	ISTITUTO GIORDANO MSZ EN 1364-1 n° 48/C/10-87FR

(1) A megadott hanggátlási érték ~50kg/m2 súlyú, 8x25x25 cm-es üreges kerámia falazóelemmel együtt értendő.
(2) Tűz- és hanggátló konnektor modul beépítésével, hanggátlás esetében 1 dB eltérés megengedett.
(3) Helyszíni mérés az épület szerkezetkész állapotában dupla konnektor modullal.
(4) Kiterjesztett tűzállóság! - Az n° 48/C/10-87FR számú jegyzőkönyv értelmében a fal vastagságának növelése megengedett (falvastagság ≥ 125 mm) azzal a feltétellel, hogy az elhelyezendő kőzetgyapot szigetelőanyag vastagsága legalább 60 mm, térfogatsúlya legalább 60 kg/m³.
(5) A megadott hanggátlási érték ~38kg/m³ súlyú FLUMROC kőzetgyapot szigeteléssel vagy azzal egyenértékű más szigetelő anyaggal értendő.
(6) MABISZ P6B (B1) áttörés biztos fokozat (10 perc) (Nytsz: 5688-10-2/20171116)
(7) MABISZ P7B (B2) áttörés biztos fokozat (15 perc) (Nytsz: 5688-10-2/20171116)

Maximálisan elérhető falmagasságok[1]


Profil	Profil vastagság	Elérhető magasság[4]
CW 50/75/100	0,6	12 m
Tűzvédelem	45 perc - 120 perc	Műszaki, beépítési paraméterekről érdeklődjön munkatársainknál!


Ragasztás és felületképzés

A **TECNOBOARD** elemeket rendszerazonos **ALBA PT3 COLL** ragasztógipsszel kell egymáshoz ragasztani a falazat kiváló műszaki tulajdonságainak és homogén mivoltának megőrzése érdekében. Impregnált elemekhez használja **ALBA PT3 COLL HYDRO** ragasztónkat. Az illesztési hézagokat ragasztóval kell kijavítani. A teljes falfelületet rendszerazonos **ALBA HS35** simítóanyaggal ajánlott glettelni, valamint a felhasználandó festéknek légáteresztőnek kell lennie a kiváló páradiffúziós tulajdonság (pozitív élettani hatás) megőrzése érdekében.



TECNOBOARD konzolterhelés és rögzítéstechnika[2]





TECNOBOARD álmennyezeti rendszer

A **TECNOBOARD** rendszer felhasználásával egybefüggő, természetes alapanyagból készülő, tökéletesen sík monolit álmennyezet készíthető rövid idő alatt, ezáltal ideális megoldást nyújt födémek takarására. Az álmennyezet szerelése dupla horganyzott acél CD profilvázra történik rugós vagy nóniusz függesztők segítségével. Az élein nútféderes kialakítású gipszrost lap felülete tökéletesen sík, ami csak egy vékony glett réteget igényel. Gépészeti vezetékek takarására tűzvédelmi és akusztikai szempontból is megnyugtató megoldást kínál. A rendszer már önmagában kiváló tűzgátlási tulajdonságokkal rendelkezik, ami szükség esetén szigetelő anyaggal (pl.: kőzetgyapot, üveggyapot) kombinálva tovább javítható. Ebben az esetben a profilok elhelyezési távolságát csökkenteni kell a standard szereléshez képest. A **TECNOBOARD** álmennyezetek a különösen tömör szerkezetnek köszönhetően teljes felületükön terhelhetőek, így akár nagyobb súlyú tárgyak, lámpatestek felfüggesztése is megoldható megfelelő rögzítőelem alkalmazásával. A munkavégzést nagyban megkönnyíti a kisebbik (1200x600x25 mm-es) **TECNOBOARD** lap használata.

Miért érdemes ezt használnia?[3]



TECNOBOARD álmennyezeti rendszer




ALBA PT3 COLL HYDRO
gipsz alapú hydro ragasztó
25 kg-os zsák




ALBA PT3 COLL
gipsz alapú ragasztó
25 kg-os zsák




ALBA HS 35
gipsz alapú glett
25 kg-os zsák




CD 27 profil
fő- és kereszttartó
C49273 - C49274




U 27/50 profil
CD profilok toldására
GL5027



UD 29 profil
vízszintes vezető sín
U29303 - U29304



Rugós függeszték
GM5027




Keresztösszekötő
GO5027



Kampós függesztő huzal
P4250 - P41000


(1) A szerkezetek tűzgátlási értékei az alkalmazott falrendszer vastagságától és beépítési magasságától függően a vonatkozó szabványoknak megfelelően változnak.
(2) Részletek az Alkamazástechnikában találhatóak
(3) Részletesen lásd a 2. oldalon.

TECNOBOARD álmennyezetek tulajdonságai(1)

Tecnoboard álmennyezetek típusrajzai	Álmennyezet névleges vastagsága	Szerkezeti jellemzők	Hanggátlás értéke	Hanggátlás Tanúsító intézet szabvány jegyzőkönyv	Tűzállóság értéke	Tűzállóság Tanúsító intézet szabvány jegyzőkönyv
	**min. 200 mm**	121 mm 27 mm 27 mm 25 mm	Felfüggesztés CD 27/49 főtartó CD 27/49 kereszttartó 1 rtg tecnoboard lap	-	-	A1 EI 45	LAPI S.p.A. MSZ EN 13501-2 MSZ EN 1364-2 n° 139/C/14-206FR
	**min. 225 mm**	121 mm 27 mm 27 mm 25 mm 25 mm	Felfüggesztés CD 27/49 főtartó CD 27/49 kereszttartó 2 rtg tecnoboard lap	-	-	A1 EI 120	INSTITUTO GIORDANO MSZ EN 13501-2 n° 289319/3358FR

Szükséges anyagmennyiségek 1 m² álmennyezet elkészítéséhez(2)

Kód		mérték egység	mennyiség
TB60	tecnoboard 60 (600 x 1200 x 25 mm)	m²	1,00
U2930	vezető sín („UD" profil)	fm	0,67
C4927	fő- és kereszttartó profil („CD" profil)	fm	3,80
GM5027	rugós függeszték	db	2,20
GO5027	keresztösszekötő	db	3,60
P4500	Kampós függesztőhuzal (50 cm)	db	2,20
GL5027	CD toldó profil	db	0,75
PT	**ALBA PT3 COLL** ragasztó gipsz	kg	0,50
FIX	**ALBA HS35** glettelő gipsz	kg	0,30
V3535	45 mm hosszú csavar	db	14,00



Referenciák(3)

Szállodák, Wellness Központok, Hotelek:

Gyulai Várfürdő	3180 m²
Dunaújváros Hankook szálló	3400 m²
Mariazell Hotel	800 m²
Budapest Bara Hotel	2200 m²
Siófok Galérius Panoráma Apartman	5800 m²

Iskolák, Egyetemek, Sport csarnokok:

Veszprém Pannon Egyetem	1412 m²
Székesfehérvár Vodafone Csarnok	1200 m²
Batthyány Ilona Általános Iskola	1000 m²
Zalaszentgróti Iskola	648 m²
Bükki Általános Iskola	400 m²
Veszprémi Jedrassik-Venesz Középiskola	180 m²

Kórházak:

Gyöngyös Bugát Pál Kórház	1400 m²
Székesfehér Szent György Kórház	10000 m²
Kiskunhalasi Semmelweis Kórház	4000 m²
Piarista Gimnázium	700 m²

Társasházak:

Budapest Arsenal Sarokház	3600 m²
Balatonfenyves Fenyves Beach Residence	1230 m²
Sárvár Társasház	1600 m²
Budapest, Múzeum utca	1200 m²

Irodaházak, Csarnokok, egyéb épületek:

Veszprém Continental Csarnok	410 m²



Gama Residence Budapest



Arsenal Sarokház Budapest



Szent György Kórház Székesfehérvár




Coral Homes Siófok

(1) A megadott méretek mm-ben értendőek
(2) A méretek 4,00 x 4,00 m-es szobára kalkulálva, az értékek ehhez a mérethez képest értendők.
(3) További referenciákért keresse fel honlapunkat vagy lépjen kapcsolatba az ALBAGIPS Exim Kft.-vel.

ALBA GIPS

az ökotudatos építésért


ALBAFAL



LATERBLOC



SKYPANEL



GIPSZ POROK



Az ALBAGIPS Exim Kft. a jelen katalógusra vonatkozóan az adatváltozás jogát fenntartja.

HIVATALOS FORGALMAZÓ:

ALBAGIPS Exim Kft.

Tel.: +36 22/312-200
Fax: +36 22/500-106
Email: info@albagips.hu
Web: www.albagips.com

2021/10